



**ANTIRAYAS**

**BARNIZ ACRÍLICO 2K**



*5 litros*



**CATALIZADOR**  
ACRÍLICO HS



*2,5 litros*



**DILUYENTE**





# BARNIZ 2K ACRYLICO ANTI-RAYAS AD76010

TDS  
Page 1 de 1  
Junio 2014

## DESCRIPCION :

Barniz acrílico bicomponente alto sólido "Acabado Especial". Resistente a los rayados y a los movimientos mecánicos. Buena adhesión sobre bases mates acuosas o disolventes. Rápido secado. Fácil de aplicar. Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

## COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:


Composición	Resinas acrílicas hidroxiladas
Peso específico:	0,965 ± 0,03
Color:	Incolore
VOC	2004/42/IIB (e) (840) 510
Datos de seguridad:	Voir fiche de sécurité

## PREPARACION DEL SOPORTE:



soportes

Base Bicapa al disolvente  
Base Bicapa al agua

## CICLO DE APLICACIÓN:




2:1 Catalizador  
AD81504-AD81503-AD81502  
potlife > 60' à 20°C.



5-10% con diluyente  
AD81521-AD81522  
16"-14" DIN 4 mm à 20°C.



1,2-1,3 mm 2-3.5 bars  
1-2 = 60-70 micras



10'-15' entre manos y antes de horno  
Según temperatura



8 h a 20°C. ò 30' a 60°C.  
ò  
10'-15' à 1 m. en IR

## ADVERTECIA:

- Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad.
- Respetar la correcta dilución.
- No utilizar el producto a temperaturas inferior a 5°C
- Conservar en lugar fresco y seco. .